

Skarrild - Giacca imbottita

Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> • 2 ampie tasche anteriori con zip • cappuccio imbottito regolabile con coulisse • cuciture termonastrate • capo impermeabile • filato impermeabile • polysino regolabile con velcro • regolazione fondo tramite coulisse interna • tasca interna con velcro • tasca interna napoleone / porta cellulare con tessuto E-WARD • tasca petto con zip spalmata • tessuto melange • zip apertura centrale spalmata con doppio cursore • costruzione ergonomica delle maniche • imbottitura tecnica a volume ridotto, con un alto isolamento termico per un ottimo mantenimento del calore 			
Manutenzione	<p>Lavare il capo ad una temperatura di max 30 °C; Non candeggiare; Il capo non sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda; Asciugatura all'ombra; Non sopporta la stiratura; Non lavare a secco;</p> <p></p> <p></p>	cod.prod. V605-0-02 navy/royal V605-0-04 antracite/arancio fluo V65-0-05 nero/antracite	Normativa EN ISO 13688:2013/A1:2021  EN 343:2019	 EN 14058:2017+A1:2023

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

<i>metodo di prova</i>	<i>descrizione</i>	<i>risultato ottenuto</i>	<i>requisito minimo/ range</i>
Tessuto base e di contrasto	EN ISO 1833-1977, SECTIONE 10 Composizione delle fibre:	100% Poliestere mechanical stretch + membrana in TPU	
EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	150 g/m ² ±5%	
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ 3.1.1	Restrizione di sostanze chimiche pericolose	CONFORME	OEKO TEX® STANDARD 100 classe II
EN ISO 13688:2013/A1:2021 4.2 (EN 3071:2020)	Determinazione del ph dall'estratto acquoso	6 ,7 OEKO TEX®	3,5≤PH≤9,5
EN ISO 13688:2013/A1:2021 4.2 (EN 14362-1:2017)	ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene	Non rilevabile (OEKO TEX®)	≤30 ppm
EN ISO 13688:2013/A1:2021 5.3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ 3.1.2 (EN ISO 6630 / ISO 5077)	Stabilità dimensionale al lavaggio (3N/30°C)	ordito: -0.2% trama: +0.1%	± 3 % (CAM± 5%)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ 3.1.2 (domestico : ISO 105-C06)	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 40°C <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i> acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	4-5	(CAM) ≥3
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ 3.1.2 (ISO 105-E04)	Solidità del colore al sudore <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i> acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	Acido 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	Alcalino 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ 3.1.2 (ISO 105 X12)	Solidità del colore allo sfregamento	Asciutto : 4-5 Umido : 4-5	(CAM) ≥3
EN 343:2019 4.2 (EN ISO 811)	Resistenza alla penetrazione dell'acqua - Wp [Pa] (prima del pretrattamento)	>8000 Pa	<i>classe 1 : Wp >= 8000 Pa</i> <i>classe 2 : no test required</i> <i>classe 3 : no test required</i> <i>classe 4 : no test required</i>
EN 343:2019 4.2 (EN ISO 811)	Resistenza alla penetrazione dell'acqua - Wp [Pa] (dopo ogni pretrattamento)	>20000 Pa (classe 4)	<i>classe 1 : no test required</i> <i>classe 2 : Wp ≥ 8.000 Pa</i> <i>classe 3 : Wp ≥ 13.000 Pa</i> <i>classe 4 : Wp ≥ 20.000 Pa</i>
EN ISO 811	Determinazione della resistenza alla penetrazione d'acqua. Prova sotto pressione idrostatica	>10000 mmH ₂ O	
EN 343:2019 4.3 (EN ISO 11092)	Resistenza al vapore acqueo R _{et} [m ² Pa/W]	14,5 (classe 4)	<i>classe 1: Ret>40</i> <i>classe 2: 25<Ret≤40</i> <i>classe 3: 15<Ret≤25</i> <i>classe 4: Ret≤15</i>
ASTM E96/E96M-16	Indice di Permeabilità al Vapor d'Acqua [g/24h/m ²]	4364 g/24h/m ²	
EN 343:2019 4.4 (EN ISO 1421)	Resistenza alla trazione	ordito: 746 N trama: 626 N	450 N
EN 343:2019 4.5 (EN ISO 4674-1)	Resistenza allo strappo di tessuti rivestiti o laminati	ordito: 35 N trama: 32 N	20 N
EN 343:2019 4.2 (EN ISO 13535-2)	Cuciture: Resistenza alla penetrazione dell'acqua - Wp [Pa]	>20000 (Classe 4)	<i>classe 1 : no test required</i> <i>classe 2 : Wp ≥ 8.000 Pa</i> <i>classe 3 : Wp ≥ 13.000 Pa</i> <i>classe 4 : Wp ≥ 20.000 Pa</i>

EN 343:2019 4.8 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ 3.1.2 (EN ISO 13935-2)	Determinazione della forza massima di rottura delle cuciture con il metodo grab	423 N	≥ 200 N
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ 3.1.2 (EN ISO 13937-1)	Determinazione della forza di lacerazione mediante il metodo del pendolo balistico (Elmendorf)	Ordito : 15 N Trama : 13 N	≥ 12 N
EN 14058 :2017+A1:2023 4.2 (EN 11092)	Misurazione della resistenza termica in condizioni stazionarie (tessuto + imbottitura + fodera)	Classe 3 $R_{ct} = 0.242$ [m ² K/W]	Classe 1 $0.06 \leq R_{ct} < 0.12$ Classe 2 $0.12 \leq R_{ct} < 0.18$ Classe 3 $0.18 \leq R_{ct} < 0.25$ Classe 4 $R_{ct} \geq 0.25$
EN 14058 :2017+A1:2023 4.3 (EN ISO 9237)	Determinazione della permeabilità all'aria dei tessuti (tessuto + imbottitura + fodera)	Classe 3 $AP = ND(< 0.1$ mm/s)	Classe 1 $100 < AP$ Classe 2 $5 < AP \leq 100$ Classe 3 $AP \leq 5$
Imbottitura	Composizione delle fibre: Peso per unità di area	60% DuPont™ Sorona® poliestere, 40% poliestere Corpo : 100 g/m ² Braccia: 80 g/m ²	
Fodera	EN ISO 1833-1977, SEZIONE 10	Composizione delle fibre:	100% poliestere