MŰSZAKI ADATLAP

Drei Bond 4027

Módosítás dátuma: 2020.05.08
Verzió: 1.005

TERMÉKLEÍRÁS

A Drei Bond 4027 termék egy gyorsan kötő, egykomponensű, nagy viszkozitású, etil alapú cianoakrilát ragasztó. Elsősorban durva felületű, nedvszívó anyagok ragasztására tervezték, függőleges felületekre való felvitel lehetőségével. A kissé késleltetett polimerizációs folyamat lehetővé teszi a ragasztott anyagok korrekcióját. A kapott kötést nagyobb rugalmasság jellemzi. A DB 4007 aktivátor használatával nehezen ragasztható anyagpárok, pl. szilikonkaucsuk, teflon, poliuretán ragasztására tervezték.

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

Állag	folyékony
Szín	átlátszó
Viszkozitás +25°C-on	1 200 – 2 000 mPa.s Brookfield
Sűrűség +25°C-on	~1,08 g/cm^3
Réskitöltés	10 - 200 µm
Hőállóság	- 50°C és +80°C között

SZÁRADÁSI IDŐ

ANYAG							
PVC	ABS	NBR	neopren	cink	acél	Alu	fenolgyanta
20÷50*	**15÷40**	**<5**	**<5**	**40÷100**	**20÷50**	**10÷30**	**10÷40**

*** A funkcionális szilárdság eléréséhez szükséges idő másodpercben megadva 40%÷60% relatív páratartalom mellett.**
A kötés 24 óra elteltével éri el a teljes vegyi ellenállást.

A KIKEMÉNYEDETT TERMÉK TULAJDONSÁGAI

Szakítószilárdság ISO 6922, acél	18 – 25 N/mm^2
Nyírószilárdság széthúzásnál ISO 4587	13 – 18 N/mm^2
Flexibilitási hőmérséklet	+160°C/+170°C
Törésmutató n ^{20}D	hasonlóan az üveghez
Elektromos ellenállás DIN 53482	> 10^{15} Ω mm
Átütési szilárdság	25 Kv/mm
Átütési állandó DIN 53483 (1MHz)	5

Drei Bond Polska Sp. z o.o. • Lengyelország, 30-733 Krakkó, ul. Bagrowa 1, •Telefon/fax: +48 12 653 25 95; +48 12 290 04 34 •www.dreibond.com.pl •email: biuro@dreibond.com.pl

A POLIMERIZÁCIÓS FOLYAMAT HOSSZA ÉS AZ ILLESZTÉS ERŐSSÉGE A KÖVETKEZŐ TÉNYEZŐKTŐL FÜG:

- páratartalom,
- nyomáserő,
- hőmérséklet,
- az összeillesztendő anyagpárok típusa. Nehezen ragasztható anyagok összeillesztéséhez a Drei Bond 4007 aktivátort ajánljuk.
- a ragasztott felületek megfelelő előkészítése,
- résméret.

HASZNÁLATI MÓD

- Az összeillesztett elemek felületeinek tisztának, száraznak és DB Cleaner 3200 vagy DB Cleaner Plastic (műanyagokhoz ajánlott) használatával zsírtalanítottnak kell lenniük.
- Vigyen fel ragasztót az előkészített felület egyik oldalára, és nyomja össze az összeillesztett elemeket az egyes ragasztótípusok kezdeti szilárdságából adódó ideig.
- Ha a ragasztási folyamat során DB 4007 aktivátort kell használni, az alábbiak szerint járjon el:
- az aktivátort **csak** az inaktív (nehezen ragasztható) felületre kell felvinni,
- Várjon 60-90 másodpercet (amíg az aktivátor teljesen elpárolog),
- vigye fel a ragasztót az egyik összeillesztendő felületre, és nyomja össze.
- Az aktivátor lehetővé teszi a felesleges ragasztó (lerakódás) kikeményedését azáltal, hogy felviszi a ragasztóra.
- A kikeményedési folyamat felgyorsításához használja a DB 4009 aktivátort.

ELTARTHATÓSÁG

12 hónap eredeti, légmentesen zárt csomagolásban. A cianoakrilát ragasztók optimális tárolási hőmérséklete +4°C és +8°C között van. Az első felbontás után győződjön meg arról, hogy a flakon szorosan le van-e zárva; a levegő nedvességével való érintkezés a ragasztó megkeményedését okozza.

TERMÉKCÍMKÉZÉS

A termék adatlapja szerint.

CSOMAGOLÁS

- Üvegpalackok 20 g, 50 g
- Ipari csomagolás 500 g

A DREI BOND gépeket kínál a CA ragasztók szabályozott felviteléhez.

Minden ajánlás és információ saját kutatásunkon alapul, és azon az álláspontón vagyunk, hogy ezek megbízhatóak. Nem tudjuk garantálni a termékeink használatából származó eredményeket; és a mintákat kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélküli bármilyen konkrét célra biztosítjuk. A felhasználónak saját teszteket kell végeznie a termék saját céljaira való alkalmasságának megerősítésére. Cégünk egyetlen ügynöke, képviselője vagy alkalmazottja sem jogosult ezen záradék megváltoztatására. Fenntartjuk a jogot a tartalom műszaki fejlődésből adódó módosítására.

Drei Bond Polska Sp. z o.o. • Lengyelország, 30-733 Krakkó, ul. Bagrowa 1, •Telefon/fax: +48 12 653 25 95; +48 12 290 04 34 •www.dreibond.com.pl •email: biuro@dreibond.com.pl