



Artikel-Nr.: **OFT01**

Elektronik-Löt fett

Flussmittel auf Basis von Zinkchlorid und Ammoniumchlorid in pastöser Konsistenz zum Weichlöten von Kupfer und Kupferlegierungen in der Kupferrohrinstallation, Kühlerbau, Klempnerarbeiten, Tauchlötungen, Armaturenherstellung und andere Lötarbeiten.