

UN38.3 测试报告

UN38.3 Test Report

样 品 名 称 : 磷酸铁锂电池
6.4V 5500mAh 35.2Wh

Sample name : Li-FePO4 Battery
6.4V 5500mAh 35.2Wh

型 号 Model : 32650

委 托 单 位 : 江门市五六七电子有限公司

Consignor : Jiangmen city Wuliuqi Electronic CO.,LTD



东莞市中认联科检测技术有限公司
Dongguan ZRLK Testing Technology Co., Ltd.





编号 No.: DSP24100087-2

委托单位信息 Consignor information	名称 Name	江门市五六七电子有限公司 Jiangmen city Wuliuqi Electronic CO.,LTD
	地址 Address	江门市蓬江区荷塘镇中泰东路 55 号 No.55 zhongtai east Road , Hetang Town,JiangMen city,Guangdong
制造商信息 Manufacturer information	名称 Name	江门市五六七电子有限公司 Jiangmen city Wuliuqi Electronic CO.,LTD
	地址 Address	江门市蓬江区荷塘镇中泰东路 55 号 No.55 zhongtai east Road , Hetang Town,JiangMen city,Guangdong
	电话 Phone number	+86-18026880555
	邮箱地址 Email address	420807868@qq.com
	网址 Website	--
工厂信息 Factory information	名称 Name	江门市五六七电子有限公司 Jiangmen city Wuliuqi Electronic CO.,LTD
	地址 Address	江门市蓬江区荷塘镇中泰东路 55 号 No.55 zhongtai east Road , Hetang Town,JiangMen city,Guangdong
	电话 Phone number	+86-18026880555
	邮箱地址 Email address	420807868@qq.com
	网址 Website	--
(电芯) 制造商信息 (Cell) Manufacturer information	名称 Name	江门市五六七电子有限公司 Jiangmen city Wuliuqi Electronic CO.,LTD
	地址 Address	江门市蓬江区荷塘镇中泰东路 55 号 No.55 zhongtai east Road , Hetang Town,JiangMen city,Guangdong
	电话 Phone number	+86-18026880555
	邮箱地址 Email address	420807868@qq.com
	网址 Website	--



编号 No.: DSP24100087-2

样品描述及说明 General product information			
样品类型(是否可充电) Sample Type(Rechargeable or not)	☒ 是/Yes		☐ 否/No
样品信息 Sample information:			
产品名称 Product Name	磷酸铁锂电池 Li-FePO4 Battery	型号 Model	32650
商标 Trade mark	无 N/A	样品编号 Sample No.	B1#~B16# C1#~C30#
标称电压 Nominal Voltage	6.4V	额定容量 Rated Capacity	5500mAh
额定能量 Rated Energy	35.2Wh	充电截止电压 Charge Cut-off Voltage	7.3V
最大充电电流 Max. Charging Current	2750mA	标准充电电流 Standard Charging Current	1100mA
充电截止电流 Charge Cut-off Current	55mA	放电终止电压 Discharge Cut-off Voltage	4.0V
最大放电电流 Max. Discharging Current	2750mA	标准放电电流 Standard Discharging Current	1100mA
形状 Shape	棱柱形 Prismatic	尺寸 Size	71.4*65.4*32.8mm
样品质量 Sample Mass	309.3g	串并联方式 Connection composition of series-parallel	2S1P
电芯信息 Cell information:			
电芯型号 Cell Model	IFR 32650	标称电压 Nominal Voltage	3.2V
额定容量 Rated Capacity	5500mAh	最大放电电流 Max. Discharging Current	2750mA



编号 No.: DSP24100087-2

样品接收日期 Accepted date	2024-09-20	测试起始日期 Test date	2024-09-20 ~ 2024-10-21
测试方法 和判定标准 Test method and criterion	联合国《试验和标准手册》（第 7 版 修订 1）38.3 节 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.7/Amend.1/Subsection 38.3		
测试项目 Test items	高度模拟、温度试验、振动、冲击、外部短路、重物冲击、过度充电、强制放电 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Impact, Overcharge, Forced discharge.		
测试结论 Conclusion	经测试，该样品符合联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7/Amend.1, 38.3 标准要求。 The sample has passed the test items of UNITED NATIONS "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.7/Amend.1, 38.3. 签发日期(Issue date): 2024-10-21		
备注 Remark	--		
主检(职位) Tested by: (Position)	黄嘉杰 Vincent Huang (Test Engineer)		东莞市中认联科检测技术有限公司 Dongguan ZRLK Testing Technology Co., Ltd.
审核(职位) Checker: (Position)	张健斌 Ben zhang (Item Engineer)		
批准(职位) Approver: (Position)	马孝琴 Ailis Ma (Approved by)		



编号 No.: DSP24100087-2

序号 No.	测试项目名称 Name of test	标准要求或标准条款号 Standard requirement or the clause number of standard	测试结果 Test result	本项结论 Test conclusion	备注 Remarks
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《试验和标准手册》（第 7 版 修订 1）38.3 节试验 T.1 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.7/Amend.1/Subsecti on 38.3 Test T.1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/
2	温度试验 Thermal test	联合国《试验和标准手册》（第 7 版 修订 1）38.3 节试验 T.2 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.7/Amend.1/Subsecti on 38.3 Test T.2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/
3	振动 Vibration	联合国《试验和标准手册》（第 7 版 修订 1）38.3 节试验 T.3 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.7/Amend.1/Subsecti on 38.3 Test T.3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/
4	冲击 Shock	联合国《试验和标准手册》（第 7 版 修订 1）38.3 节试验 T.4 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.7/Amend.1/Subsecti on 38.3 Test T.4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/
5	外部短路 External short-circuit	联合国《试验和标准手册》（第 7 版 修订 1）38.3 节试验 T.5 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.7/Amend.1/Subsecti on 38.3 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/
6	重物冲击 Impact	联合国《试验和标准手册》（第 7 版 修订 1）38.3 节试验 T.6 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.7/Amend.1/Subsecti on 38.3 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/
7	过度充电 Overcharge	联合国《试验和标准手册》（第 7 版 修订 1）38.3 节试验 T.7 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.7/Amend.1/Subsecti on 38.3 Test T.7	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/
8	强制放电 Forced discharge	联合国《试验和标准手册》（第 7 版 修订 1）38.3 节试验 T.8 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.7/Amend.1/Subsecti on 38.3 Test T.8	见附表 8 See Appendix 8	合格 Passed	/
测试环境条件 Test environment condition		环境温度: 20℃ - 25℃; 环境湿度: 45% - 75% Ambient temperature: 20℃ - 25℃, Ambient humidity: 45% - 75%			



Procedure 说明

Tests T.1 to T.5 shall be conducted in sequence on the same cell or battery. Tests T.6 and T.8 shall be conducted using not otherwise tested cells. Test T.7 may be conducted using undamaged batteries previously used in tests T.1 to T.5 for purposes of testing on cycled batteries.

用相同的电芯或电池按照顺序进行试验 T.1 至 T.5。试验 T.6 至 T.8 用没有进行其他试验的电芯。试验 T7 可以使用原先在试验 T1 至 T5 中使用过的未损坏的电池进行，以便测试交替充电放电的电池。

Batteries of B1#~B4# 、 B9#~B12# are full charged after one cycle;

Batteries of B5#~B8# 、 B13#~B16# are full charged after twenty-five cycles;

Component cells of C1#~C5# are 50% charged after one cycle;

Component cells of C6#~C10# are 50% charged after twenty-five cycles;

Component cells of C11#~C20# are full discharged after one cycle;

Component cells of C21#~C30# are full discharged after twenty-five cycles;

Test environment condition: ambient temperature: 15-25℃, ambient humidity: 40-70%

电池 B1#~B4# , B9#~B12#为 1 次循环满电状态;

电池 B5#~B8# , B13#~B16#为 25 次循环满电状态;

组成电芯 C1#~C5#为 1 次循环后 50%充电状态;

组成电芯 C6#~C10#为 25 次循环后 50%充电状态;

组成电芯 C11#~C20#为 1 次循环完全放电状态;

组成电芯 C21#~C30#为 25 次循环完全放电状态;

试验环境条件: 环境温度: 15-25℃, 环境湿度: 40-70%



编号 No.: DSP24100087-2

附表 1

Appendix 1

序号 No.	1	测试项目名称 Name of Test Items	高度模拟 Altitude simulation					
样品编号 Sample No.	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual OCV (%)	测试结果 Test result	
	电池质量 m ₁ (g)	开路电压 V ₁ (V)	电池质量 m ₂ (g)	开路电压 V ₂ (V)				
B01	309.091	6.513	309.061	6.509	0.01	99.9	O	
B02	309.045	6.508	309.036	6.505	0.00	100.0	O	
B03	308.444	6.517	308.436	6.512	0.00	99.9	O	
B04	309.175	6.509	309.163	6.505	0.00	99.9	O	
B05	309.344	6.511	309.332	6.507	0.00	99.9	O	
B06	308.584	6.514	308.580	6.509	0.00	99.9	O	
B07	308.999	6.512	308.982	6.508	0.01	99.9	O	
B08	309.103	6.509	309.093	6.505	0.00	99.9	O	
No. B01-B04: 编号 B01-B04:	At first cycle, in fully charged states 第 1 个充电周期, 完全充电状态							
No. B05-B08: 编号 B05-B08:	After 25 cycles ending in fully charged states 第 25 个充电周期, 完全充电状态							
注: L-泄露; V-排气; D-解体; R-破裂; F-起火; O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire								

附 表 2
Appendix 2

序号 No.	2	测试项目名称 Name of Test Items		温度试验 Thermal test			
样品编号 Sample No.	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual OCV (%)	测试结果 Test result
	电池质量 m ₁ (g)	开路电压 V ₁ (V)	电池质量 m ₂ (g)	开路电压 V ₂ (V)			
B01	309.061	6.509	308.910	6.422	0.05	98.7	O
B02	309.036	6.505	308.864	6.413	0.06	98.6	O
B03	308.436	6.512	308.286	6.416	0.05	98.5	O
B04	309.163	6.505	308.968	6.419	0.06	98.7	O
B05	309.332	6.507	309.155	6.417	0.06	98.6	O
B06	308.580	6.509	308.431	6.418	0.05	98.6	O
B07	308.982	6.508	308.820	6.415	0.05	98.6	O
B08	309.093	6.505	308.914	6.409	0.06	98.5	O
No. B01-B04: 编号 B01-B04:	At first cycle, in fully charged states 第 1 个充电周期, 完全充电状态						
No. B05-B08: 编号 B05-B08:	After 25 cycles ending in fully charged states 第 25 个充电周期, 完全充电状态						
注: L-泄露; V-排气; D-解体; R-破裂; F-起火; O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire							



编号 No.: DSP24100087-2

附表 3
Appendix 3

序号 No.	3	测试项目名称 Name of Test Items	振动 Vibration				
样品编号 Sample No.	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual OCV (%)	测试结果 Test result
	电池质量 m ₁ (g)	开路电压 V ₁ (V)	电池质量 m ₂ (g)	开路电压 V ₂ (V)			
B01	308.910	6.422	308.851	6.417	0.02	99.9	O
B02	308.864	6.413	308.827	6.405	0.01	99.9	O
B03	308.286	6.416	308.242	6.406	0.01	99.8	O
B04	308.968	6.419	308.921	6.414	0.02	99.9	O
B05	309.155	6.417	309.124	6.412	0.01	99.9	O
B06	308.431	6.418	308.370	6.412	0.02	99.9	O
B07	308.820	6.415	308.775	6.408	0.01	99.9	O
B08	308.914	6.409	308.864	6.404	0.02	99.9	O
No. B01-B04: 编号 B01-B04:	At first cycle, in fully charged states 第 1 个充电周期, 完全充电状态						
No. B05-B08: 编号 B05-B08:	After 25 cycles ending in fully charged states 第 25 个充电周期, 完全充电状态						
注: L-泄露; V-排气; D-解体; R-破裂; F-起火; O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire							



编号 No.: DSP24100087-2

附表 4
Appendix 4

序号 No.	4	测试项目名称 Name of Test Items	冲击 Shock				
样品编号 Sample No.	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual OCV (%)	测试结果 Test result
	电池质量 m ₁ (g)	开路电压 V ₁ (V)	电池质量 m ₂ (g)	开路电压 V ₂ (V)			
B01	308.851	6.417	308.823	6.413	0.01	99.9	O
B02	308.827	6.405	308.810	6.402	0.01	100.0	O
B03	308.242	6.406	308.218	6.402	0.01	99.9	O
B04	308.921	6.414	308.908	6.409	0.00	99.9	O
B05	309.124	6.412	309.102	6.408	0.01	99.9	O
B06	308.370	6.412	308.353	6.408	0.01	99.9	O
B07	308.775	6.408	308.745	6.404	0.01	99.9	O
B08	308.864	6.404	308.855	6.401	0.00	100.0	O
No. B01-B04: 编号 B01-B04:	At first cycle, in fully charged states 第 1 个充电周期, 完全充电状态						
No. B05-B08: 编号 B05-B08:	After 25 cycles ending in fully charged states 第 25 个充电周期, 完全充电状态						
注: L-泄露; V-排气; D-解体; R-破裂; F-起火; O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire							



编号 No.: DSP24100087-2

附表 5
Appendix 5

序号 No.	5	测试项目名称 Name of Test Items	外部短路 External short circuit	
样品编号 Sample No.		样品表面最高温度 Max. External Temperature (℃)	测试结果 Test result	备注 Remark
B01		57.2	O	/
B02		58.3	O	/
B03		58.5	O	/
B04		58.7	O	/
B05		58.5	O	/
B06		58.1	O	/
B07		57.1	O	/
B08		57.6	O	/
No. B01-B04: 编号 B01-B04:	At first cycle, in fully charged states 第 1 个充电周期, 完全充电状态			
No. B05-B08: 编号 B05-B08:	After 25 cycles ending in fully charged states 第 25 个充电周期, 完全充电状态			
注: D-解体; R-破裂; F-起火; O-无解体、无破裂、无起火。 Note: D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No disassembly, no rupture & no fire				

附表 6

Appendix 6

序号 No.	6	测试项目名称 Name of Test Items	重物冲击 Impact	
样品编号 Sample No.		样品表面最高温度 Max. External Temperature (℃)	测试结果 Test result	备注 Remark
C01		24.3	O	/
C02		23.2	O	/
C03		23.1	O	/
C04		23.9	O	/
C05		23.5	O	/
C06		23.4	O	/
C07		24.3	O	/
C08		24.1	O	/
C09		23.6	O	/
C10		23.4	O	/
No. C01-C05: 编号 C01-C05:		At first cycle at 50% of the design rated capacity 第 1 个充放电周期 50%设计额定容量状态		
No. C06-C10: 编号 C06-C10:		After 25 cycle at 50% of the design rated capacity 第 25 个充放电周期 50%设计额定容量状态		
注: D-解体; R-破裂; F-起火; O-无解体、无破裂、无起火。 Note: D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No disassembly, no rupture & no fire				



编号 No.: DSP24100087-2

附表 7
Appendix 7

序号 No.	7	测试项目名称 Name of Test Items	过度充电 Overcharge
样品编号 Sample No		测试结果 Test result	备注 Remark
B09		O	/
B10		O	/
B11		O	/
B12		O	/
B13		O	/
B14		O	/
B15		O	/
B16		O	/
No. B09-B12: 编号 B09-B12:		At first cycle, in fully charged states 第 1 个充电周期, 完全充电状态	
No. B13-B16: 编号 B13-B16:		After 25 cycles ending in fully charged states 第 25 个充电周期, 完全充电状态	
注: D-解体; F-起火; O-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly, F-Fire, O-No disassembly & no fire			








编号 No.: DSP24100087-2

附表 8
Appendix 8

序号 No.	8	测试项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
样品编号 Sample No		测试结果 Test result	备注 Remark
C11		O	/
C12		O	/
C13		O	/
C14		O	/
C15		O	/
C16		O	/
C17		O	/
C18		O	/
C19		O	/
C20		O	/
C21		O	/
C22		O	/
C23		O	/
C24		O	/
C25		O	/
C26		O	/
C27		O	/
C28		O	/
C29		O	/
C30		O	/
No. C11-C20: 编号 C11-C20:		At first cycle in fully discharged states 第 1 个充放电周期，完全放电状态	
No. C21-C30: 编号 C21-C30:		After 25 cycles ending in fully discharged states 第 25 个充放电周期，完全放电状态	
注： D-解体； F-起火； O-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly, F-Fire, O-No disassembly & no fire			

样品照片 Sample photo



***** The end *****



注意事项 Important Notice

1. 本报告无 ZRLK 盖章无效。
The test report is invalid without the official stamp of ZRLK.
2. 未经本试验室书面同意，不得复制或部分地复制本报告。
Nobody is allowed to photocopy or partly photocopy this report without written permission of ZRLK.
3. 本报告无批准人、审核人及编制人签名无效。
The test report is invalid without the signatures of Approver, Checker and Compiler.
4. 客户必须如实提供样品及资料，并保证申报品名和样品以及运输货物相同，否则本检测单位不承担任何相关责任。
The client should provide samples and relevant data, at the same time, they should guarantee the consistence of the product's name the declared, the samples they provided and the goods to be transported. Otherwise we will not bear any relevant responsibilities.
5. 本报告涂改无效。
The test report is invalid if altered.
6. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内向检验单位提出。
Objection to the test report must be submitted to ZRLK within 15 days.
7. 本报告仅对送检样品负责。
The test report is valid for the tested samples only.
8. 任何情况下检测单位的赔偿责任都不会超过检测单位就本次检测所收取的检测费用。
ZRLK's liability under no circumstance will exceed the testing fee received from applicant for test conducted hereof this testing report.
9. 本报告中的中文内容仅供参考。
The Chinese contents in this report are only for reference.
10. CNAS 未涉及“☆”的项目。
“☆” item cannot be Accredited by CNAS.