

TECHNICKÝ LIST

Drei Bond 4043S

Datum aktualizace: 13.05.2020
Verze: 1.004



POPIS VÝROBKU

Drei Bond 4043S je rychle vytvrzující jednosložkové kyanoakrylátové lepidlo na bázi ethylu se střední viskozitou. Je určeno pro lepení plastů, gumy, elastomerů i obtížně spojitelných porézních materiálů, jako jsou kůže, dřevo či kov. Lepidlo se vyznačuje zvýšenou tepelnou odolností do +120 °C, krátkodobě až do +150 °C.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Forma	kapalná
Barva	čirá
Viskozita při teplotě +25 °C	80–150 mPa.s Brookfield
Hustota při teplotě +25°C	1,06 g/cm ³
Výplň spáry	10 – 150 µm
Bod vzplanutí	+83 °C

DOBA VYTVRZOVÁNÍ

MATERIÁL

Plasty			Kov			Dřevo							Jiné materiály				
PVC	fenolová pryskyřice	ABS	ocel	hliník	zinek	jedle	balsa	teak	vavřín	borovice	dub	deska dřevotřískas	neopren / NBR	textil	kůže	papír	keramika
2 – 10*	2 - 10	2 - 10	5 - 20	2 - 10	10 - 20	45 - 90	2 - 5	5 - 20	10 - 30	5 - 20	90 - 180	30 - 90	< 5	2 - 20	5 - 15	1 - 5	5 - 30

* Čas uvedený v sekundách pro dosažení funkční pevnosti při relativní vlhkosti 40 % + 60 %.
Spoj dosahuje plné chemické odolnosti po 24 hodinách.

VLASTNOSTI VYTVRZENÉHO VÝROBKU

Teplotní odolnost	-50 °C až +120 °C (+150°C)
Pevnost v tahu ISO 6922, ocel	15–25 N/mm ²
Pevnost ve smyku při tahu ISO 4587, ocel	15–20 N/mm ²
Teplota plastifikace	+160 °C/+170 °C
Index lomu n ^{20D}	podobný jako pro sklo
Elektrický odpor DIN 53482	>10 ¹⁵ Ω mm
Dielektrická pevnost	25 Kv/mm
Dielektrická konstanta DIN 53483 (1 MHz)	5,2



DÉLKA POLYMERIZAČNÍHO PROCESU A PEVNOST SPOJE ZÁVISÍ NA:

- vlhkosti vzduchu,
- tlakové síle,
- teplotě,
- typu spojovaných dvou kusů materiálů. Pro spojování obtížně lepitelných materiálů doporučujeme aktivátor Drei Bond 4007.
- vhodnou přípravu lepených povrchů,
- velikost spáry.

ZPŮSOB POUŽITÍ

- Povrchy spojovaných prvků musí být čisté, suché a odmaštěné pomocí DB Cleaner 3200 nebo DB Cleaner Plastic (doporučeno pro plasty).
- Na připravený povrch naneste na jednu stranu lepidlo a přitlačte spojované prvky po dobu odpovídající počáteční pevnosti pro každý typ lepidla.
- Pokud je nutné při lepení použití aktivátoru DB 4007, postupujte následovně:
 - aktivátor naneste **pouze** na neaktivní povrch (obtížně lepitelný),
 - počkejte 60÷90 s (pokud se aktivátor zcela neodpaří),
 - naneste lepidlo na jeden ze spojovaných povrchů a přitlačte.
- Aktivátor umožňuje vytvrzení přebytkového lepidla (výtoky) jeho nanesením na lepidlo.
- K urychlení procesu vytvrzování použijte aktivátor DB 4009.

DOBA SKLADOVÁNÍ

12 měsíců v originálních, těsně uzavřených obalech. Optimální skladovací teplota kyanoakrylátových lepidel je +4 °C až +8 °C. Po prvním otevření se ujistěte, že je láhev těsně uzavřená; kontakt lepidla s vlhkostí ze vzduchu způsobuje jeho vytvrzení.

OZNAČENÍ VÝROBKU

V souladu s bezpečnostním listem výrobku.

OBALY

- Pracovní láhve 20 g, 50 g
- Průmyslové obaly 500 g

Společnost DREI BOND nabízí zařízení pro kontrolované nanášení CA lepidel.

Všechna uvedená doporučení a informace vycházejí z našich vlastních výzkumů a jsme přesvědčeni, že jsou důvěryhodné. Nemůžeme zaručit účinky používání našich výrobků; výrobky jsou prodávány a vzorky jsou poskytovány bez záruky vyjádřené přímo nebo naznačující, že výrobky jsou určeny pro nějaké konkrétní použití. Uživatel musí sám provést testy potvrzující užitečnost výrobku pro své vlastní účely. Žádný zástupce, zmocněnec nebo zaměstnanec naší společnosti není oprávněn změnit toto ustanovení. Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu v následku technického pokroku.